

**TECHNISCHES DATENBLATT****PRODUKT:**  
**HOT MELT KLEBER LUNAMELT**

Basis Material	Heißschmelzkleber
Farbe	bernsteinfarben
Haltbarkeit	Min. 1 Jahr bei Lagerung in dunklen Räumen bei Temperaturen von 15° C bis 25° C

Vorgeschlagene Anwendungen Kleber für gewöhnliche Einsatzzwecke

**KLEBEEIGENSCHAFTEN**

Schälfestigkeit	180°
Aushärtungszeit 20 min	Minimum 8 N/cm, Testmethode: FINAT, FTM 1 Durchschnitt 15 N/cm
Aushärtungszeit 24 Std	Minimum 10 N/cm, Testmethode: FINAT, FTM 1 Durchschnitt 17 N/cm
Statische Scherfestigkeit	> 7 Tage, Testmethode: FINAT, FTM 8
Erweichungspunkt	> 90° C Testmethode : ASTM; D-816
FINAT:	Federation Internationale des fabricantsts transformateurs d'Adhesifs et Thermocolants
ASTM :	American Society of Testing and Materials
Getestet auf:	anodisierten Aluminiumplatten unter Laborbedingungen (20° C + 2° C und 65% + 5% relative Luftfeuchtigkeit

Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf zuverlässigen Test- und Versuchsmethoden. Die Durchschnittswerte beziehen sich auf den Durchschnitt zum Zeitpunkt der Herstellung dieses Dokuments. Alle diese Angaben entbinden den Verbraucher nicht, sich selbst zu vergewissern (Tests), ob der Kleber für seine Applikationen geeignet ist. Die Verantwortung für Applikation und Gebrauch dieses Produktes liegt beim Anwender.